

試験成績書

第 MS01200003-1 号
令和 2 年 12 月 7 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	粗大ごみ処理施設					
採取場所	投入破砕機棟					
採取部位	配管					
試料名	保温材①					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定ご依頼物質 (石綿の種類)	クリタイル	アモサイト	クロントライト	トリモライト	アケチライト	アンソファイト
	○	○	○	○	○	○

* 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ 10、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 12 月 7 日	

分析結果 (定性) 3)	石綿の種類	クリタイル	アモサイト	クロントライト	トリモライト	アケチライト	アンソファイト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有せず	含有	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	—	0.1~5	—	—	—	—
	判定	試料中は石綿を含有している。					

備考	層構造は確認できなかった。
----	---------------

<分析結果について>

- 1) 偏光顕微鏡：“含有”はアスベストの繊維が確認されたことを示し、“含有せず”はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。
- 2) 推定質量分率(%)：顕微鏡観察による概数を示し、“無検出”はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、“検出”はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。
- 3) “—”は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

試験成績書

第 MS01200003-2 号
令和 2 年 12 月 7 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	粗大ごみ処理施設					
採取場所	投入破砕機棟					
採取部位	配管					
試料名	保温材②					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定ご依頼物質 (石綿の種類)	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチライト	アンソフィライト
	○	○	○	○	○	○

* 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ ^φ 10、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 12 月 7 日	

分析結果 (定性) 3)	石綿の種類	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチライト	アンソフィライト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中は石綿を含有していない。					

備考	層構造は確認できなかった。
----	---------------

<分析結果について>

- 1) 偏光顕微鏡：“含有”はアスベストの繊維が確認されたことを示し、“含有せず”はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。
- 2) 推定質量分率(%)：顕微鏡観察による概数を示し、“無検出”はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、“検出”はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。
- 3) “-”は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

試験成績書

第 MS01200003-3 号
令和 2 年 12 月 7 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	粗大ごみ処理施設					
採取場所	投入破砕機棟					
採取部位	配管					
試料名	保温材③					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定ご依頼物質 (石綿の種類)	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トモライト	アキチライト	アンソフライト
	○	○	○	○	○	○

*当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ ¹⁰ 、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 12 月 7 日	

分析結果 (定性) ③	石綿の種類	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トモライト	アキチライト	アンソフライト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中は石綿を含有していない。					

備考	表面が白色、中がベージュの2層構造。
----	--------------------

<分析結果について>

- 偏光顕微鏡：“含有”はアスベストの繊維が確認されたことを示し、“含有せず”はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。
- 推定質量分率(%)：顕微鏡観察による概数を示し、“無検出”はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、“検出”はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。
- “-”は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

試験成績書

第 MS01200003-4 号
令和 2 年 12 月 7 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	粗大ごみ処理施設					
採取場所	投入破砕機棟					
採取部位	配管					
試料名	保温材④					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定依頼物質 (石綿の種類)	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トリモライト	アクリライト	アンソファイト
	○	○	○	○	○	○

* 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ 10、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 12 月 7 日	

分析結果 (定性) ③	石綿の種類	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トリモライト	アクリライト	アンソファイト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中は石綿を含有していない。					

備考	層構造は確認できなかった。
----	---------------

<分析結果について> 1) 偏光顕微鏡：“含有”はアスベストの繊維が確認されたことを示し、“含有せず”はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。 2) 推定質量分率 (%)：顕微鏡観察による概数を示し、“無検出”はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、“検出”はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。 3) “—”は分析を実施していないことを示す。
--

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

試験成績書

第 MS01200003-5 号
令和 2 年 12 月 7 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	粗大ごみ処理施設					
採取場所	投入破碎機棟					
採取部位	外壁					
試料名	外壁塗料① (①-1~4)					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定ご依頼物質 (石綿の種類)	クリタイル	アモサイト	クロンブライト	トモライト	アキチライト	アソファイライト
	○	○	○	○	○	○

* 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ 10、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 1 月 7 日	

分析結果 (定性) 3)	石綿の種類	クリタイル	アモサイト	クロンブライト	トモライト	アキチライト	アソファイライト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中は石綿を含有していない。					

備考	表面がアモサイト、中が灰色の2層構造。
----	---------------------

<分析結果について>

- 1) 偏光顕微鏡: "含有"はアスベストの繊維が確認されたことを示し、"含有せず"はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。
- 2) 推定質量分率(%): 顕微鏡観察による概数を示し、"無検出"はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、"検出"はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。
- 3) "—"は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

試験成績書

第 MS01200003-6 号
令和 2 年 12 月 8 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	粗大ごみ処理施設					
採取場所	投入破砕機棟					
採取部位	外壁					
試料名	外壁塗料② (①-5~8)					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定ご依頼物質 (石綿の種類)	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トリモライト	アキチライト	アソフイライト
	○	○	○	○	○	○

* 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ 10、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 12 月 8 日	

分析結果 (定性) ③	石綿の種類	クリソタイル	アモサイト	クロントライト	トリモライト	アキチライト	アソフイライト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中は石綿を含有していない。					

備考	表面が白色、中が灰色の2層構造。
----	------------------

<分析結果について>

- 1) 偏光顕微鏡：“含有”はアスベストの繊維が確認されたことを示し、“含有せず”はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。
- 2) 推定質量分率(%)：顕微鏡観察による概数を示し、“無検出”はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、“検出”はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。
- 3) “—”は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

試験成績書

第 MS01200003-7 号
令和 2 年 12 月 8 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	粗大ごみ処理施設					
採取場所	選別貯留棟					
採取部位	外壁					
試料名	外壁塗料③ (②-1~4)					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定ご依頼物質 (石綿の種類)	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチライト	アンソファイト
	○	○	○	○	○	○

* 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ 10、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 12 月 8 日	

分析結果 (定性) 3)	石綿の種類	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチライト	アンソファイト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中は石綿を含有していない。					

備考	表面がアモサイト、中が灰色の2層構造。
----	---------------------

<分析結果について>

- 偏光顕微鏡：“含有”はアスベストの繊維が確認されたことを示し、“含有せず”はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。
- 推定質量分率 (%)：顕微鏡観察による概数を示し、“無検出”はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、“検出”はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。
- “-”は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

試験成績書

第 MS01200003-8 号
令和 2 年 12 月 8 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	粗大ごみ処理施設					
採取場所	選別貯留棟					
採取部位	外壁					
試料名	外壁塗料④ (②-5~8)					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定ご依頼物質 (石綿の種類)	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アチライト	アンソサイト
	○	○	○	○	○	○

* 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ ^φ 10、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 12 月 8 日	

分析結果 (定性) ③	石綿の種類	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アチライト	アンソサイト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中は石綿を含有していない。					

備考	層構造は確認できなかった。
----	---------------

<分析結果について>

- 偏光顕微鏡：“含有”はアスベストの繊維が確認されたことを示し、“含有せず”はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。
- 推定質量分率 (%)：顕微鏡観察による概数を示し、“無検出”はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、“検出”はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。
- “-”は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。

試験成績書

第 MS01200003-9 号
令和 2 年 12 月 8 日

長崎市長 様

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和 2 年 12 月 1 日	試料受付方法	採取			
業務名	粗大ごみ処理施設ほか石綿含有調査業務委託					
採取施設名	ストックヤード					
採取場所	—					
採取部位	外壁					
試料名	外壁波板					
試料採取日	令和 2 年 11 月 30 日					
採取者名	株式会社 静環検査センター 福岡検査所 静間 正俊					
測定ご依頼物質 (石綿の種類)	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチライト	アンソファイト
	○	○	○	○	○	○

* 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法—第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	Nikon SMZ745
	偏光顕微鏡	Nikon ECLIPSE LV100ND 位相差分散型 対物レンズ 10、40倍
分析実施日	令和 2 年 12 月 2 日 ~ 令和 2 年 12 月 8 日	

分析結果 (定性) 3)	石綿の種類	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチライト	アンソファイト
	偏光顕微鏡 ¹⁾	含有	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率 ²⁾ (%)	5~50	—	—	—	—	—
	判定	試料中は石綿を含有している。					

備考	層構造は確認できなかった。
----	---------------

<分析結果について>

- 偏光顕微鏡：“含有”はアスベストの繊維が確認されたことを示し、“含有せず”はアスベストの繊維が確認されなかったことを示す。
- 推定質量分率(%)：顕微鏡観察による概数を示し、“無検出”はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示し、“検出”はアスベストの繊維が1本又は2本だけ検出された場合を示す。0.1%を超えるかどうかを確認する場合はJIS A 1481-3で定量分析を行う。
- “—”は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。